



Customer/Cliente  
OIKI ACCIAI INOSSIDABILI S.P.A  
VIA PARADIGNA 95 A  
43122 PARMA IT

Consignee/Destinatario Merc  
OIKI ACCIAI INOSSIDABILI S.P.A  
VIA PARADIGNA 95 A  
43122 PARMA IT

Delivery/N° Consegna  
825/1839572  
O/Del  
18/09/2020

Quality Control/Controllo Qualità  
Q.M.D./RESP. L. Solazzi  
Plant Off/Stub. Gazoldo

Pages/Pagine  
1

Material/Codice Materiale  
50601573

Norm/Norma  
EN10028-7

EN10088-2

EN10084

ASTM A240

ASTM SA240

ASTM A480

ASMESA480

Order N°/ordine  
1191232697/30

Client Order/Ordine cliente  
215  
Client Date/data cliente  
24/07/2020

Description/Descrizione  
CXFD2C 1,50 X 1250 4307/304L SR 6/15 FINITURA "2B"

Quality/Qualità  
X2CrNi18-9, VWR1.4307, 304L, X5CrNi18-10, 1.4301, 304

| Item | Batch/N° Partita | Heat/Colata | Quantity/Q.tà |
|------|------------------|-------------|---------------|
| 1    | 20EM002267       | Y200312B20  | 10140 KG      |
| 2    | 20EM002451       | Y200313B21  | 10060 KG      |

Dimensional tolerances/Tol. Dimensionali  
EN9445-2

Steel Processing/Elaborazione acciaio  
Forno ad arco-VOD/AOD, colata continua,  
trattamento di solubilizzazione a 1050°C

Mark Tester/Marchio Collaudatore  
- Marchio del collaudatore: CQ3

- Norme ASME Sec.II Part.A Ed. 2019

Terms of Delivery/Condizioni di Consegna

| Batch/N° Partita | tipochimica | Marc | C (%) | SI (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | N (%) | Cr (%) | NI (%) |
|------------------|-------------|------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
|------------------|-------------|------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|

|            |  |            |      |      |       |       |       |       |        |       |
|------------|--|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 20EM002267 |  | 20RF049712 | .021 | .410 | 1.430 | .0270 | .0020 | .0610 | 18.190 | 8.030 |
| 20EM002451 |  | 20RF049717 | .022 | .470 | 1.370 | .0270 | .0030 | .0630 | 18.130 | 8.020 |

| Batch/N° Partita | Posizione prova | Direzione Prova | Marc |
|------------------|-----------------|-----------------|------|
|------------------|-----------------|-----------------|------|

Rm

[N/mm<sup>2</sup>]

RP 0.2

[N/mm<sup>2</sup>]

RP 1

[N/mm<sup>2</sup>]

A80

(%)

A50

(%)

HRB B

HRB T

|            |   |   |            |     |     |     |      |      |    |    |
|------------|---|---|------------|-----|-----|-----|------|------|----|----|
| 20EM002267 | B | T | 20RF049712 | 631 | 278 | 322 | 52.2 | 55.4 | 89 | 88 |
| 20EM002451 | B | T | 20RF049717 | 638 | 287 | 329 | 51.9 | 55.1 | 90 | 89 |

Test Position/Posizione Prova

Test Direction/Direzione Prova

Note sui valori meccanici:

- Un solo set di valori meccanici per ogni partita come autorizzato da TUV Rheinland (01/03/2012)

Altri controlli:

- Controllo visivo, dimensionale ed analisi chimica OK

- Test di corrosione EN ISO3651-2 Metodo A e ASTM A262p ract.E OK

T=testa coil  
C=centro coil  
B=coda coil

T=trasversale  
L=longitudinale  
D=diagonale

Remarks/Note:

- Finitura Superficiale 2B
- Certificiamo che i prodotti sopra elencati sono conformi alle prescrizioni dell'ordine
- Documento validato in conformità ad EN10204 par. 5
- Le Norme citate sono intese nell'edizione in corso di validità al momento dell'ordine
- Durabilità: NPD

- Sostanze Pericolose: NPD
- Per impieghi strutturali, costruzioni e ingegneria civile
- DOP disponibili su <http://www.marcegaglia.com/produttore/quality/dop.html>
- Finitura superficiale 2B



0474  
13  
MARCEGAGLIA  
SPECIALTIES  
\* Linea di produzione  
4307 - Qualità O.L.  
Marcegaglia - Italy  
EN 10088-4:2009