



Customer/Cliente  
OIKI ACCIAI INOSSIDABILI S.P.A  
VIA PARADIGNA 95 A  
43122 PARMA IT

Consignee/Destinatario Mercè  
OIKI ACCIAI INOSSIDABILI S.P.A.  
VIA PARADIGNA 95 A  
43122 PARMA IT

Delivery/N° Consegna  
8261812319  
O/D del  
18/02/2022  
Delivery note n°/N° doc. di trasp. 3507000006

Quality Control/Controllo Qualità  
Q.M.D./RESP. A. Venturini  
Plant O/Siab. Gazoldo

Pages/Pagine  
1/1

Material/Codice Materiale  
50603396  
Description/Descrizione  
CXF02C 3.00 x 1500 4307/304L SR 15/25 FINITURA "2B"

Norm/Norma  
EN10028-2, EN10088-2, EN10088-4, ASTM A240, ASME SA240, ASTM A480, ASMESA480  
Quality/Qualità  
X2CrNi18-9, WNr1.4307, 304L, X5CrNi18-10, 1.4301, 304

Order N°/ordine  
1191440947/220  
Client Order/Ordine cliente  
321  
Client Date/data cliente  
11/30/2021

| Item | Batch/N° Partita | Heat/Colata | Quantity/Q.tà | Dimensional tolerances/Tol.Dimensionali | Steel Processing/Elaborazione acciaio                                            | Mark Tester/Marchio Colaudatore          |
|------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | 22YT000961       | E08531      | 19330 KG      | EN9445-2                                | Formo ad arco-VOD/AOD, colata continua, trattamento di solubilizzazione a 1050°C | - Marchio del colaudatore: CQ3           |
|      |                  |             |               |                                         | - Norme ASME Sec.II PartA Ed. 2019                                               | Terms of Delivery/Condizioni di Consegna |

Batch/N° Partita  
tipochimica  
Marc  
C (%) SI (%) Mn (%) P (%) S (%) N (%) Cr (%) Ni (%)

22YT000961  
22H2000788  
.021 .360 1.390 .0300 .0010 .0600 18.300 8.000

Batch/N° Partita  
Posizione prova  
Direzione Prova  
Marc

Rm  
[N/mm<sup>2</sup>]  
Rp 0.2  
[N/mm<sup>2</sup>]  
Rp 1  
[N/mm<sup>2</sup>]  
ASD  
(%)  
ASD  
(%)  
HRB B  
HRB T

22YT000961 B T 22H2000788 638 286 329 54.7 54.1 90 89

Test Position/Posizione Prova  
T=transversale  
L=longitudinale  
B=coda coil  
D=diagonale

Test Direction/Direzione Prova

Note sui valori meccanici:  
- Un solo set di valori meccanici per ogni partita come autorizzato da TUV Rheinland (01/03/2012)

Altri controlli:

- Controllo visivo, dimensionale ed analisi chimica OK  
- Test di corrosione EN ISO3651-2 Metodo A e ASTM A262D natl.E OK

Remarks/Note:

- Finitura Superficiale 2B
- Certificiamo che i prodotti sopra elencati sono conformi alle prescrizioni dell'ordine
- Documento validato in conformità ad EN10204 par. 5
- Le Norme citate sono intese nell'edizione in corso di validità al momento dell'ordine
- Durabilità: NPD
- Sostanze Pericolose: NPD
- Per impieghi strutturali, costruzioni e ingegneria civile
- Dop disponibili su <http://www.marcegaglia.com/brochure/quality/dop.html>
- Finitura superficiale 2B

