



ACERINOX EUROPA FABRICA S.R.L. CONGO DS GIBELATA PALMONES (UGE BASSICO) TREVISO (TV) - 31043 03 03 03 FAX (TV) - 0422 62 03 11 P.O. BOX 83 11116 LOS PARRISOS (CAJON) ESPIÑA	 by Accredited Body	INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICADO DE INSPECCION	3.1																				
CUSTOMER CLIENTE OIKI ACCIAI INOSSIDABILI SPA VIA PARADIGNA, 95/A 43100 PARMA ITALIA		OUR ORDER N° N° ORDEN SO 99601	YOUR ORDER N° S/FEEDIDO BO-379-376																				
REQUIREMENTS REQUISITOS APLICABLES EN 10028-7/TRD 100/AD-2000-MERKBLATT W/W2/N10 PED2014/58/EU EN 10088-2:2014 ASTM A240Ed19/A480Ed19-ASME SectII SA240/SA480Ed19 EN 10088-2:2014 ASTM A240Ed20/A480Ed20-ASME SectII SA240/SA480Ed19		INTERGRANULAR CORROSION CORROSIÓN INTERGRANULAR EN ISO 3651-2 EN ISO 3651-2 ASTM-A-262 PRACTICA E EN ISO 3651-2 ASTM-A-262 PRACTICA E	STEELMAKING PROCESS PROCESO DE ACERÍA 4511 A.O.D.																				
COIL / BOX BOBINA / CAJA 010NCK A	CONTENT CONTENIDO 010NCK A	DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>THICKNESS</th> <th>WIDTH</th> <th>LENGTH</th> </tr> <tr> <td>ESPEZOR</td> <td>ANCHO</td> <td>LARGO</td> </tr> <tr> <td>3,000</td> <td>1500,00</td> <td></td> </tr> </table>	THICKNESS	WIDTH	LENGTH	ESPEZOR	ANCHO	LARGO	3,000	1500,00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>MARKS</th> <th>QUANTITY</th> <th>TEST N°</th> </tr> <tr> <td>MARCA</td> <td>CANTIDAD</td> <td>PRUEBA</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>1</td> <td>010NCK</td> </tr> </table>	MARKS	QUANTITY	TEST N°	MARCA	CANTIDAD	PRUEBA	23	1	010NCK		
THICKNESS	WIDTH	LENGTH																					
ESPEZOR	ANCHO	LARGO																					
3,000	1500,00																						
MARKS	QUANTITY	TEST N°																					
MARCA	CANTIDAD	PRUEBA																					
23	1	010NCK																					
CHEMICAL ANALYSIS / COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)																							
HEAT N° COCACA 0NCK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>C</th> <th>CR</th> <th>MN</th> <th>N</th> <th>NI</th> <th>P</th> <th>S</th> <th>SI</th> <th>CO</th> <th>CU</th> </tr> <tr> <td>0,024</td> <td>18,095</td> <td>1,837</td> <td>0,069</td> <td>8,080</td> <td>0,033</td> <td>0,001</td> <td>0,419</td> <td>0,142</td> <td>0,492</td> </tr> </table>	C	CR	MN	N	NI	P	S	SI	CO	CU	0,024	18,095	1,837	0,069	8,080	0,033	0,001	0,419	0,142	0,492		
C	CR	MN	N	NI	P	S	SI	CO	CU														
0,024	18,095	1,837	0,069	8,080	0,033	0,001	0,419	0,142	0,492														
MECHANICAL PROPERTIES / CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS																							
TEST N° PRUEBA 010NCK 010NCK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Rm</th> <th>Rp 0.2</th> <th>Rp 1.0</th> <th>A50</th> <th>A5</th> <th>HRB</th> </tr> <tr> <th>N/mm2</th> <th>N/mm2</th> <th>N/mm2</th> <th>%</th> <th>%</th> <th></th> </tr> <tr> <td>632,90</td> <td>316,82</td> <td>354,25</td> <td>54,75</td> <td>56,75</td> <td>79,00 82,00</td> </tr> </table>	Rm	Rp 0.2	Rp 1.0	A50	A5	HRB	N/mm2	N/mm2	N/mm2	%	%		632,90	316,82	354,25	54,75	56,75	79,00 82,00				
Rm	Rp 0.2	Rp 1.0	A50	A5	HRB																		
N/mm2	N/mm2	N/mm2	%	%																			
632,90	316,82	354,25	54,75	56,75	79,00 82,00																		
REMARKS / OBSERVACIONES Spectrochemical identity test O.K. Heat treatment: 1050-1100°C. Cooling with air. Issued in agreement with TÜV SÜD Industrie Service GmbH (02/1983). The delivery is in accordance with the order Temperatura de hipertemple entre 1050 y 1100 ° C. NACE-MR0175/ISO 15156-3:2015; NACE-MR0103:2012/ISO 17945:2015 (Chem & Mech only). MATERIAL FREE OF RADIOACTIVITY		SURFACE AND DIMENSIONAL CONTROL INSPECCIÓN SUPERFICIAL Y DIMENSIONAL SATISFACTORY SATISFACTORIA WORK INSPECTOR INSPECTOR  A. Heredia																					

ACERINOX EUROPA PARQUE DEL CARRO, 18 41013 PALMONES (LOS BARrios) T.FNO. (34) - 556 42 81 00 FAX (34) - 556 42 81 11 P.O. BOX 83 11370 LOS BARrios (Cádiz) ESPAÑA	 by Accredited Body	 0769-CFR-VAS-00530 DGP No. 1/2015	INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1												
CUSTOMER CLIENTE OIKI ACCIAI INOSSIDABILI SPA VIA PARADIGMA, 95/A 43100 PARMIA ITALIA			OUR ORDER N° N° PEDIDO SO 99601	YOUR ORDER N° S/FEDIDO BO-379-376											
REQUIREMENTS REQUISITOS EN 10088-4:2009			INTERGRANULAR CORROSION OCOSIÓN INTERGRANULAR	GRADE MATERIAL Axx 160 1.4307											
COIL / BOX BOBINA / CAJA 010NCK A			CONTENT CONTENIDO 010NCK A	THICKNESS ESPESES 3,000											
WIDTH ANCHO 1500,00			LENGTH LARGO	MARKS MARKA 23											
QUANTITY CANTIDAD 1			TEST N° PROBETA 010NCK C												
CHEMICAL ANALYSIS / COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)															
HEAT N° COPIA	C	CR	MN	N	NI	P	S	SI	CO	CU					
REQUIREMENTS REQUISITOS	0,030	17,500 19,500	2,000	0,100	8,000 10,500	0,045	0,016	1,000							
0NCK	0,024	18,095	1,837	0,069	8,080	0,033	0,001	0,419	0,142	0,492					
MECHANICAL PROPERTIES / CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS															
TEST N° PROBETA	Rm N/mm2	Rp 0.2 N/mm2	Rp 1.0 N/mm2	A5 %	HRB										
REQUIREMENTS REQUISITOS	520,00 700,00	220,00	250,00	45,00											
010NCK	C T 632,90	316,82	354,25	56,75	79,00										
REMARKS / OBSERVACIONES The delivery is in accordance with the order MATERIAL FREE OF RADIOACTIVITY						SURFACE AND DIMENSIONAL CONTROL INSPECCIÓN SUPERFICIAL Y DIMENSIONAL SATISFACTORY SATISFACTORIA WORK INSPECTOR INSPECTOR  A. Heredia Palmones, 19 Marzo 2021									