


Delivery address, Empfänger, Lieu de livraison OUTOKUMPU S.R.L. VIA FUSTAGNO, 21 T7 26012 CASTELLEONE ITALY				OUTOKUMPU S.R.L. VIA AGNELLO, 8 20121 MILANO ITALY																											
Requirements, Anforderungen, Exigences EN 10088-4:2009 AD 2000 W2, W10 & EN 10028-7:2016 ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M II A ED. 2019				Our Order No. Unser Auftrag Nr. Notre commande n° 360022762		Your order, Ihre Bestellung, Votre commande 802622																									
Product, Erzeugnisform, Produit COIL, STAINLESS STEEL				Mark of Manufacturer Zeichen des Lieferwerkes Signe de producteur 		Process Erschmelzungsart Mode de fusion AOD																									
Grade, Werkstoff, Nuance 1.4307 1.4301 TYPE 304L				Tolerances Toleranzen, Tolérances EN ISO 9445-2		Inspector's stamp Zeichen d. Sachverst. Poicon de l'expert 																									
Marking, Kennzeichnung, Marquage 1.4307 2B				Marks, Versandzeichen, Marques																											
Line Reihe Ligne	Item Position Poste	Charge-test No. Schmelze-Probe Nr. Coulée n°	Size, Abmessungen, Dimensions		Quantity Stückzahl Nombre	Weight, Gewicht, Poids	Finish Ausführung Fin EN/ASTM																								
1	2	30617 J	4,0 X 1500 MM		23010 KG	2B	 14 0045-CPR-0567																								
Charge no. Schmelze Nr. Coulée n°																															
Chemical composition, Chemische Zusammensetzung, Composition chimiques <table border="1"> <thead> <tr> <th>C %</th> <th>Si %</th> <th>Mn %</th> <th>P %</th> <th>S %</th> <th>Cr %</th> <th>Ni %</th> <th>N %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30617</td> <td>0,026</td> <td>0,40</td> <td>1,24</td> <td>0,032</td> <td>0,001</td> <td>18,2</td> <td>8,0</td> <td>0,065</td> </tr> </tbody> </table>								C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	N %	30617	0,026	0,40	1,24	0,032	0,001	18,2	8,0	0,065							
C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	N %																								
30617	0,026	0,40	1,24	0,032	0,001	18,2	8,0	0,065																							
Line Reihe Ligne	Mechanical properties, Mechanische Eigenschaften, Caracteristiques mecaniques <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sample ID Proben ID Echantillon</th> <th>Rp0.2 MPa</th> <th>Rp1.0 MPa</th> <th>Rm MPa</th> <th>A5 %</th> <th>A50 %</th> <th>%</th> <th>Hardness Härte, Dureté HBW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 01</td> <td>294</td> <td>338</td> <td>638</td> <td>55</td> <td>53</td> <td></td> <td>179</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>300</td> <td>347</td> <td>641</td> <td>54</td> <td>52</td> <td></td> <td>182</td> </tr> </tbody> </table>							Sample ID Proben ID Echantillon	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Rm MPa	A5 %	A50 %	%	Hardness Härte, Dureté HBW	1 01	294	338	638	55	53		179	02	300	347	641	54	52		182
Sample ID Proben ID Echantillon	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Rm MPa	A5 %	A50 %	%	Hardness Härte, Dureté HBW																								
1 01	294	338	638	55	53		179																								
02	300	347	641	54	52		182																								
Tensile test, Zugversuch, Essai de traction ISO 6892-1:2019 A224 SAMPLES PERPENDICULAR TO THE ROLLING DIRECTION APPROVED ACC.TO AD2000-W0 WITH VERIFICATION OF THE UNIFORMITY OVER THE STRIP LENGTH. CERTIFIED ACC.TO PED 2014/68/EU BY TÜV NORD REG. NO. 0045. DOPS ACC. TO CPR AVAILABLE ON THE WEB PAGE BY STEEL NUMBER																															
Identity test, Verwechslungsprüfung, Controle d'identification Sizes, Abmessungen, Dimensions Surface, Oberfläche, Surface Test of intergran. corros, Prüfung auf Interkrist. Korros, Test de corros. intercris. EN ISO 3651-2 A: OK				OK OK OK																											
ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M II A ED. 2019 TYPE 304 EN 10088-2:2014/1.4307, 1.4301 NACE MR0103/ISO 17945 AND NACE MR0175/ISO 15156-1 / NACE MR0175/ISO 15156-3 HEAT TREATMENT 1060 C SOLUTION ANNEALED RAPID COOLING WITH AIR AND WATER COUNTRY OF MELT CALVERT, ALABAMA, USA				We certify that the above mentioned products comply with the terms of the order contract. Wir bestätigen, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht. Nous certifions que les produits énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande. This test certificate is made by controlled ADP-system and is valid without signature. Dieses Zeugnis wurde von einem überprüften Datenverarbeitungssystem erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Ce certificat a été établi par un système informatique contrôlé et est valide sans signature.																											
Vs. Ord. <u>506</u> No.DDT. <u>445168</u> Del <u>22/10/2021</u>				COPY CONFORMING TO THE ORIGINAL Outokumpu S.r.l. NAME _____ SIGNATURE _____																											
Outokumpu Stainless Oy 				Authorized inspector Werkssachverständiger Inspecteur autorisé SIUKONEN SUSANNA																											
FI-95490 Tornio, Finland Tel. +358 16 4521, email certificate.tornio@outokumpu.com, www.outokumpu.com Domicile: Tornio, Finland. Business Identity Code 0823315-9																															